

# Conversietabel Afplaktapes

Onderstaande tabel is een hulpmiddel voor vertegenwoordigers om het meest passende alternatief te adviseren. Het is slechts indicatief en per individuele toepassing zal een test uitgevoerd moeten worden om de geschiktheid te bepalen.

De huidige type afplaktapes zullen gedurende kwartaal twee en drie van 2016 uit het assortiment worden genomen.

Huidige product	2120/2214/3060 Afplaktapes	2321 Afplaktape	2364 Afplaktape	2830S Afplaktape	2610/2836 Afplaktapes
Nieuwe product	101E Afplaktape	201E Afplaktape	301E Afplaktape	401E Afplaktape	501E Afplaktape
					

		Type huidig versus nieuw/bruto prijs per rol per 12-1-2016												
Afmeting	Inhoud doos	101E	2120	2214	3060	201E	2321	301E	2364	401E	2830S	501E	2610	2836
18 mm × 50 m	48 rollen	0,94	1,06	1,13	1,48	1,00	1,65	1,57	2,50	2,03		2,37		2,98
24 mm × 50 m	36 rollen	1,21	1,40	1,48	1,96	1,30	2,09	2,08	3,29	2,67	3,50	3,18	3,54	3,92
30 mm × 50 m	32 rollen	1,51			2,42	1,63	2,62		4,09					
36 mm × 50 m	24 rollen	1,82	2,13	2,25	2,98	1,94	3,32	3,09	5,00	4,00	5,32	4,80	5,39	5,96
48 mm × 50 m	20 rollen	2,42	3,07	2,96	3,91	2,57	4,36	4,15	6,59	5,34	7,00	6,36	7,09	7,84
72 mm × 50 m	12 rollen	3,69		4,61	5,87	4,14	6,54	6,23	10,23	8,00		9,54		11,69

## Kenmerken afplaktapes

	101E	201E	301E	401E	501E
Temperatuurbestendigheid °C (1h)	60*	80	100	140	160
Afplakken schilderwerk	•	•	•	•	•
Vocht-/oplosmiddelbestendigheid		•	•	•	•
Maskeren van bochten			•	•	•
Hoge temperaturen				•	•
Geforceerd drogen van verf		•	•	•	•
Meerdere droogcycli				•	•
Algemene toepassingen	•	•			
Vastzetten/bundelen	•	•			
Nat schuren			•	•	•
Kleur rug	Naturel	Naturel	Naturel	Bruin	Creme
Dikte (mm)	0,12	0,135	0,15	0,16	0,15
Hechting op staal (N/25mm)	6	7	9	10	11
Treksterkte (N/25mm)	84	85	95	100	106
Rek tot breuk (%)	8	10	10	10	10

\* 30 minuten